

DUROLAC Διακοσμητικό & προστατευτικό βερνίκι ξύλου διαλύτου



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό βερνίκι - Διάφανο
Ειδικό βάρος	0,90 ± 0,05 kg/lit
Στερεά κατά βάρος	49 ± 1% w/w
Στερεά κατ'όγκο	40 ± 1% w/v
Στιλπνότητα	Σατινέ, γυαλιστερό
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Χρόνος στεγνώματος	3-5 ώρες (στην αφή), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)
Επαναβαφή	Μετά από 8-10 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/ε: «Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα», Τύπος Δ): 400 gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 399 gr/lit Π.Ο.Ε..

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/10-12m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν, αφού στεγνώσει, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Χαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 2,5lt

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διάφανο βερνίκι αλκυδικής ρητίνης, πολυουρεθανικά τροποποιημένης βάσης, για ξύλινες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Κατάλληλο για εφαρμογή σε μαλακά και σκληρά ξύλα. Βάφεται εύκολα, εμφανίζει μεγάλη ελαστικότητα και απλώνεται τέλεια. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην υγρασία και το χιόνι, ενώ τα UV φίλτρα που περιέχει προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου. Τονίζει και προστατεύει τη φυσική ομορφιά όλων των τύπων ξύλου, αναδεικνύοντας τα 'νερά' τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROLAC εφαρμόζεται σε κάθε είδους ξυλοκατασκευές όπου απαιτείται αντοχή σε χτυπήματα, λεκέδες, αλλά και προστασία από την υγρασία και την έντονη ηλιοφάνεια, π.χ. σε πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, φράγκες, πέργκολες, κάγκελα σε μπαλκόνια και τراسات, υπόστεγα, έπιπλα κ.ά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Η σωστή προετοιμασία εξασφαλίζει το αρτιότερο αποτέλεσμα τόσο σε καινούρια όσο και σε παλιά ξύλα. Απαραίτητη προϋπόθεση η υγρασία τόσο των ξύλων όσο και της ατμόσφαιρας να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη.

Καινούρια ξύλα: Πριν από την εφαρμογή του DUROLAC, οι επιφάνειες θα πρέπει να έχουν τριφτεί με το κατάλληλο γυαλόχαρτο και να έχουν αφαιρεθεί καλά οι σκόνες, ενώ αν υπάρχει ρετσίνα, το απομακρύνουμε με

THINNER 101 της DUROSTICK. Όπου χρειάζεται, θα πρέπει να στοκάρουμε με ξυλόστοκο DUROWOOD της DUROSTICK. Για τη διατήρηση της φυσικής απόχρωσης του ξύλου και για προστασία από ξυλοφάγα έντομα, μύκητες, μπλέ κηλίδες και σήψη, αρκεί μια επίστρωση άχρωμου συντηρητικού εμποτισμού DUROXYL Wood Protection /Conditioner διαλύτου. Το ίδιο υλικό λειτουργεί και σαν αστάρι (για αλλαγή απόχρωσης ξύλου) για το έγχρωμο βερνίκι DUROXYL 11 αποχρώσεων. Ακολουθεί η επάλειψη με μία έως δύο επιστρώσεις DUROLAC (σατινέ ή γυαλιστερό).

Παλιά ξύλα: Εάν πρόκειται για απλή συντήρηση, αρκεί ένα απαλό τρίψιμο με γυαλόχαρτο και στη συνέχεια απομάκρυνση της σκόνης. Σε περίπτωση που τα παλιά βερνίκια βρίσκονται σε κακή κατάσταση (σαθρά σημεία, ξεφλούδισμένα) πρέπει να αφαιρεθούν πλήρως με χονδρό-ψιλό γυαλόχαρτο με ή χωρίς τη χρήση του διαβρωτικού χρωμάτων και βερνικιών D-26 της DUROSTICK. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και στα καινούρια ξύλα.

2. Εφαρμογή

Το DUROLAC αραιώνεται έως 5% με THINNER 101 της DUROSTICK ή white spirit. Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless σε μία έως δύο επιστρώσεις, ανάλογα με την εφαρμογή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 101 της DUROSTICK μετά τη χρήση τους.

