

DUROXYL AQUA Έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού ξύλου βάσεως νερού

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού ξύλου, άοσμο, υδατοδιαλυτό, υψηλών αντοχών, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Διεισδύει βαθιά στους πόρους του ξύλου, αδιαβροχοποιώντας την επιφάνειά του. Προσφέρει δυνατότητες μοντέρνας διακόσμησης. Περιέχει ισχυρά φίλτρα UV νέας γενιάς, για την αποτελεσματική προστασία από την καταστροφική δράση των υπεριωδών ακτίνων του ήλιου. Προστατεύει αποτελεσματικά το ξύλο, επιτρέποντας παράλληλα τη διαπνοή του. Δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει και δεν 'σκάει' λόγω της διεισδυτικότητας και της ελαστικότητάς του. Στη διάφανη απόχρωσή του, τονίζει τα 'νερά' του έγχρωμου ξύλου, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά του. Τα έγχρωμα βερνίκια εμποτισμού DUROXYL AQUA προσδίδουν στα ανοιχτόχρωμα ξύλα 11 επιλεγμένες έτοιμες αποχρώσεις καθώς και 88 άλλες μέσω του συστήματος ανάμειξης COLOR COLLECTION της DUROSTICK.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROXYL AQUA εφαρμόζεται σε κάθε είδους ξυλοκατασκευές, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες όπου απαιτείται μόνιμη προστασία από την ηλιοφάνεια και αδιαβροχοποίηση, π.χ. σε πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, φράχτες, πέργκολες, υπόστεγα, δοκάρια κεραμοσκεπών, κάγκελα μπαλκονιών και ταρατσών κλπ. Ιδανικό για φρεσκάρισμα και συντήρηση: Εφαρμόζεται ξανά απευθείας σε κάθε ξύλινη επιφάνεια σε μία επίστρωση, χωρίς να απαιτείται να τριφτεί η επιφάνεια μέχρι το γυμνό ξύλο. Αρκεί το ελαφρύ τρίψιμό της για να αφαιρεθεί το διακοσμητικό βερνίκι (αν υπάρχει).

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Η σωστή προετοιμασία εξασφαλίζει το αρτιότερο αποτέλεσμα τόσο σε καινούρια όσο και σε παλαιά ξύλα

Καινούρια ξύλα: Λειαίνουμε τις επι-

φάνειες, ανάλογα την κατασκευή με τα κατάλληλα γυαλόχαρτα ακολουθώντας τα 'νερά' του ξύλου και απομακρύνουμε τις σκόνες, ενώ αν υπάρχει ρεσίνι, να απομακρυνθεί με DUROSTICK THINNER 101. Για τη διατήρηση της φυσικής απόχρωσης του ξύλου και την προστασία από μύκητες, μούχλα, μπλε κηλίδες και σήψη αρκεί μία επίστρωση άχρωμου συντηρητικού εμποτισμού DUROXYL AQUA Wood Protection/Conditioner της DUROSTICK. Το ίδιο υλικό λειτουργεί και σαν αστάρι, προκειμένου να υπάρξει ομοιογένεια της απορροφητικότητας του ξύλου και να εξασφαλίσουμε χρωματική ομοιομορφία στο έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού DUROXYL AQUA που θα ακολουθήσει. Όπου χρειάζεται, θα πρέπει να στοκάρουμε με ξυλόστοκο 15 αποχρώσεων DUROWOOD της DUROSTICK.

Παλαιά ξύλα: Απομακρύνουμε επιμελώς με γυαλόχαρτο σαθρά σημεία και ξεφλουδισμένα βερνίκια και στοκάρουμε, όπου χρειάζεται, με ξυλόστοκο DUROWOOD. Τέλος, επιστρώσουμε με έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού DUROXYL AQUA, ανάλογα με το είδος του ξύλου και την απόχρωση που επιθυμούμε.

2. Εφαρμογή

Αφού ανακινήσουμε καλά τα έγχρωμα βερνίκια DUROXYL AQUA, εφαρμόζουμε σε επιφάνειες χαμηλής υγρασίας μία επίστρωση άχρωμου συντηρητικού εμποτισμού DUROXYL AQUA Wood Protection/Conditioner χωρίς αραίωση, με ρολό, πινέλο ή εμβάπτιση και στη συνέχεια μία έως τρεις επιστρώσεις έγχρωμου βερνικίου εμποτισμού DUROXYL AQUA, ανάλογα με την απόχρωση που επιθυμούμε και το είδος του ξύλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία από την παλαίωση και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα την έντονη ηλιοφάνεια σε εξωτερικές επιφάνειες, συνιστάται η επάλειψη με μία έως δύο επιστρώσεις υδατοδιαλυτού βερνικίου MARINER AQUA ή DUROLAC AQUA της DUROSTICK.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

	ΑΧΡΩΜΟ		ΚΑΣΤΑΝΙΑ
	ΠΕΥΚΟ		ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝ.
	ΔΡΥΣ		ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚ.
	ΟΡΕΓΚΟΝ		ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΟ
	ΜΑΟΝΙ		ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ
	TEAK		ΜΠΛΕ

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό βερνίκι εμποτισμού σε 11 έτοιμες αποχρώσεις, μία διάφανη και σε 88 επιλεγμένες αποχρώσεις μέσω του συστήματος ανάμειξης DUROSTICK COLOR COLLECTION
Ρητίνη	Ακρυλική
Ειδικό βάρος	1,02 ± 0,01 kg/lit
Στερεά κατά βάρος	13,5-16,5% w/w
pH	8,0 ± 0,5
Στιλπνότητα	Ματ
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +10°C έως +35°C
Αραίωση	Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Δεν αραιώνεται.
Χρόνος στεγνώματος	Στην αφή σε περίπου 30 λεπτά, ανάλογα με τις συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)
Επαναβαφή	Μετά από 1-2 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)
Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον	

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/στ: Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου», Τύπος Υ): 130gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 35gr/lit Π.Ο.Ε..

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/14-18m² ανά στρώση, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση τους με άφθονο νερό και στη συνέχεια με απορρυπαντικό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε κλειστά δοχεία και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δε χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται το προϊόν μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Χαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 2,5lt