

## 6.7 Βερνικοχρώματα - υποστρώματα - διαλυτικά & διαβρωτικά

μείγμα να γίνει ομοιογενές.

**Ως καθαριστικό:** Εφαρμόζεται ως έχει και δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. Τα εργαλεία, οι μεταλλικές επιφάνειες και άλλα αντικείμενα αφήνονται να στεγνώσουν.

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

50-100 ml/lit βερνικοχρώματος.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εύφλεκτο.

Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προ-

φύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από υψηλές θερμοκρασίες, την απευθείας έκθεση στον ήλιο και μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 20 τεμ. 400ml  
Χαρτοκιβώτιο 20 τεμ. 750lt  
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 4lt  
Δοχείο 15lt



ΕΙΚ. 2

## 6.8 Εποξειδικά - πολυουρεθανικά συστήματα 2 συστατικών

### DUROSTICK THINNER 201 Διαλυτικό εποξειδικών συστημάτων

#### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ειδικό διαλυτικό (αραιωτικό) εποξειδικών συστημάτων, αποτελούμενο από μείγμα αρωματικών υδρογονανθράκων και γλυκολών.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK THINNER 201 χρησιμοποιείται κυρίως για την αραιώση του εποξειδικού χρώματος 2 συστατικών DUROEPOXY, του εποξειδικού ασταριού DUROEPOXY PRIMER καθώς και του ΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ της DUROSTICK.

Η χρήση του επεκτείνεται στον καθαρισμό των μεταλλικών κατασκευών, μετά το τρίψιμό τους, από λάδια και σκουριές καθώς και στον καθαρισμό των εργαλείων εφαρμογής των εποξειδικών συστημάτων.

#### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το DUROSTICK THINNER 201 προστίθεται σε ποσοστό 1-5% στο DUROEPOXY PRIMER και 5-10% στο DUROEPOXY της DUROSTICK, βάσει των αναγραφόμενων οδηγιών στη συσκευασία των προϊόντων.



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
Ειδικό βάρος	0,90 ± 0,05kg/lit
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από + 5°C έως +35°C

#### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1-5% στο DUROEPOXY PRIMER και 5-10% στο DUROEPOXY.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από την υψηλή θερμοκρασία και την απευθείας έκθεση στον ήλιο, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες πρόφυλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt

